

PROFI-Bauen

Fliesen-Kleber

Verarbeitungshinweise:

Fliesenkleber für den Außen- und Innenbereich. Der Kleber haftet auf allen festen, tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen.

Verarbeitung:

25 (5) kg Kleber werden mit ca. 5,5 (1,1) l Wasser angesetzt. Dabei immer dem Wasser das Pulver zugeben, nicht umgekehrt. Optimale Mischergebnisse erzielt man bei der Verwendung von Bohrmaschine und Rührquirl. Konsistenzregelungen des fertigen Klebers können durch geringe Wasserzugabe vorgenommen werden. Nur soviel Material ansetzen wie in ca. 2 Stunden verarbeitet werden kann. Benutzte Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur von + 5 bis + 30 °C. Belag vor Sonne, Regen und Wind schützen.

Qualität:

Zementhaltiger Dünnbettmörtel gemäß DIN EN 12004. Entspricht der Klasse C1 T. Enthält Zement gemäß DIN EN 197. Sehr emissionsarm EC 1^{PLUS} gem. GEV-EMICODE

Bei sachgerechter, trockener Lagerung mindestens 12 Monate chromatarm

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

5-kg-Beutel, 25-kg-Sack

Verbrauch:

Der Verbrauch ist abhängig von der eingesetzten Zahnspachteltiefe. Als Anhaltspunkt können folgende Werte dienen:

Zahntiefe	Verbrauch (kg/m ²)
4 mm	ca. 2,1
8 mm	ca. 3,5
10 mm	ca. 4,2

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 23 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

PROFI-Bauen

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel.: 0541/601-01, Fax: 0541/601-853

info@sievert.de