



## WAND- UND BODENGESTALTUNG

# KREA-BET Kreativ-Beton

## Beton-Fertigmischung



### EIGENSCHAFTEN

- feinporige, glatte Oberfläche in trendiger Betonoptik
- einfache Anwendung durch besonders fließfähige Konsistenz.
- optimale Aushärtungszeit ermöglicht eine Weiterverarbeitung bereits nach ca. 6 Stunden
- im praktischen Set mit Anmischeimer, Handschuhen, Rührspatel und Produktflyer
- einzeln entnehmbare Folienbeutel

### ANWENDUNGEN

- zur kreativen Gestaltung individueller Deko-Objekte
- kein Beton nach Norm; für DIN relevante Bauteile nicht geeignet
- für innen und außen

### QUALITÄT

- güteüberwacht
- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1
- chromatarm

### VERARBEITUNG

Folienbeutel entnehmen und mit sauberem Leitungswasser und geeignetem Rührgerät ca. 1 Minute zu einer knollenfreien Konsistenz anmischen. Für 1 kg Fertigmischung werden ca. 200 ml Wasser benötigt. Wassermenge ggf. variieren, bis eine fließfähige Konsistenz entsteht.

Die gewünschte Form / Schalung mit einem Trennmittel (Schalöl oder Pflanzenöl) dünn einpinseln. Die fertig angerührte Betonmasse innerhalb von ca. 15 Minuten in die Schalung gießen und ggf. mit dem Rührspatel glätten.

Nach ca. 6 Stunden kann das ausgehärtete Objekt ausgeschalt und weiter verarbeitet werden.

### WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde	Wasserbedarf	Ergiebigkeit
2 kg/Dose	ca. 0,4 l	ca. 1,2 l
6 kg/Eimer	ca. 1,2 l	ca. 3,6 l

### VERBRAUCH

Ergiebigkeit: 1 kg Trockenmischung ergeben, verarbeitungsge-  
recht angemischt, ca. 0,6 l Kreativ-Beton

### LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

### LIEFERFORM

- 2 kg/Dose
- 6 kg/Eimer

### ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

### HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.



WAND- UND BODENGESTALTUNG

## KREA-BET Kreativ-Beton

Beton-Fertigmischung

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de